



# K-FLEX



www.k-flex.ua

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ ІЗ КЛЕЄМ K-FLEX K425



Клей двокомпонентний **K-FLEX K425** на основі поліхлоропренового каучуку й затверджувача. Клей є «контактною» клейкою речовиною для приклеювання каучуків, що застосовуються при ізоляції трубопроводів, ємностей та інших поверхонь. Температура застосування від  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  без затверджувача; до  $150^{\circ}\text{C}$  з наповнювачем (5%). Рекомендується для монтажу матеріалів **K-FLEX HT, ECO**, а також наклеювання покриття **IN CLAD**.

Клей рекомендується використовувати за температури навколишнього середовища від  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ . Час висихання 10–15 хвилин. Оптимальна температура застосування  $+15^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ . Температура застосування впливає на в'язкість і час висихання. Температура активізації — кімнатна.

Орієнтовна витрата клею на одну поверхню становить близько 0,15 літра на  $1\text{ м}^2$ . Безпосередньо перед використанням у клей необхідно додати затверджувач і ретельно перемішати. Для розведення клею, що загус, використовується очисник «K-FLEX».

За потреби використання невеликої кількості клею його рекомендується приготувати в окремій ємності. Банку із клеєм слід щільно закрити, якщо вона не використовується.

Клей наносять один раз тонким рівномірним шаром на обидві поверхні, що склеюються, використовуючи пензлик з короткою, твердою щетиною. Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, сухими й знежиреними. Необхідно почекати поки шар клею підсохне (3-5 хвилин). Після чого з'єднати поверхні ізоляції K-FLEX і сильно їх стиснути на дуже короткий час.

Під час наклеювання матеріалу K-FLEX по всій площі, клей **K-FLEX K414** слід наносити спочатку на теплоізоляцію, а потім на поверхню, що ізолюється.

У процесі виконання теплоізоляційних робіт не допускається деформувати й розтягувати теплоізоляційні вироби K-FLEX.

Не виконуйте роботи на не відключених системах. Необхідно залишити ізоляцію на 36 годин для висихання, перш ніж знову включити систему.

Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися «Інструкції з монтажу теплоізоляційних виробів K-FLEX» і рекомендацій з монтажу.

Клей **K-FLEX K425** рекомендується зберігати за температури від  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .

У випадку виникнення додаткових запитань інформацію можна отримати на сайті [www.k-flex.ua](http://www.k-flex.ua) або звернутися за консультацією до представника ТОВ «К-ФЛЕКС УКРАЇНА»: [info@k-flex.ua](mailto:info@k-flex.ua), тел. +38 044 490-40-40.



## K-FLEX UKRAINE

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Представництво в Україні  
ТОВ «К-ФЛЕКС УКРАЇНА»  
тел.: (044) 490-40-40  
факс: (044) 490-40-44  
e-mail: [info@k-flex.ua](mailto:info@k-flex.ua)  
[www.k-flex.ua](http://www.k-flex.ua)